

**AQUA SB-PRIMER****AkzoNobel**
Tomorrow's Answers Today**GENERELL INFORMATION**

Typ av produkt	Vattenburen Pigmenterat Primer
Användningsområde	Invändiga delar av fönster / Aluminiumklätt träfönster / Invändiga snickerier
Ytterligare information	Underhåll: Alla skador som uppkommer under transport eller montering skall lagas direkt för att undvika fuktskador. Generellt skall produkten underhållas då ytan visa tecken på nedbrytning. Trädetaljerna skall vara torra (max. 15 % fuktkvot). Kräver omsorgsfull omrörning före användning.
Alternativa produktnummer	46247
Anmärkningar	Aqua SB-Primer har bra vattenfrånstötande egenskaper samt minimerar risken för missfärgning från kvistar och hartsrika områden.

PRODUKTEGENSKAPER

Bindemedel	Akrylat
Torrhalt	Ca. 47 % (vikt)
Leveransviskositet	Ca. 1200-1500 mPas Brookfield LV # 4/60 @ 23 °C
Densitet	Ca. 1,20 kg/l
Förtunning	Vatten, 0-10 % beroende på appliceringsmetod.
Lagringstid	6 månader i oöppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.
Lagringsförhållande	Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden. Förvaras frostfritt.
Anmärkningar	Avjoniserat vatten rekommenderas för förtunning.

APPLICERING

Metoder	Sprutning
Appliceringsviskositet	50-60 sec DIN kopp 4 @ 23 °C
Appliceringsmängd	Ca. 150-175 µm våt film
Rengöring	Makzoclean 8500-070001, därefter rengöring med vatten.
Tomemballage	Deponeras enligt lokala föreskrifter.



TORKFÖRHÅLLANDE

Termisk Tork	Temperatur (°C)	30	40
	Tid till (min)		
	Hanterbar	45	30

Ska torkas vid minst 20°C. För att uppnå bra tidig vattenbeständighet rekommenderas torkning vid 25-30°C.

Ovan angivna torktider gäller under förutsättning att luftväxlingen och den relativa luftfuktigheten är så anpassad att vattnet successivt bortföres och inte hindrar härdningen.

Ytterligare torkinformation

En god ventilation krävs vid torkning av vattenburna produkter. Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.

FILMEGENSKAPER

Kulör White

HÄLSA, SÄKERHET & MILJÖ

HSE Information Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

DISCLAIMER

Endast för industriellt bruk. Den tekniska information och de användningsförslag som lämnas i detta datablad baseras på AkzoNobels forskning och erfarenhet och kan enligt AkzoNobels bedömning anses tillförlitlig men AkzoNobel lämnar ingen garanti vad avser denna information och dessa förslag. Bl a av den anledningen att AkzoNobel inte har någon kontroll över hur produkterna transporteras, lagras, hanteras, används och appliceras är det kundens ansvar att själv avgöra om produkten är lämpad för avsett ändamål. Detta datablad ersätter tidigare versioner. AkzoNobels allmänna försäljningsvillkor gäller alltid om inte AkzoNobel i ett speciellt fall och skriftligen gått med på annat.